NSアート専用資材の性能

アート専用ラス網

日本工業規格A5505メタルラス規格
メタルラス（平）11S3号同等品

NSアート工法特殊ステープル



ステープルの先端を左右対称にカット。
だから、打ち込んだ際、足の先端が前後に開き、固定される。

打ち込みの際、摩擦熱で溶けたみどりの接着剤が固まることで、
強力な引き抜き耐力を発揮。

アート専用グラスファイバー

二軸組布

特性項目		標準値
		KC 0202H 104 EV5
使用糸	たて	ECG 37 1／0
	よこ	ECG 37 1／0
密　度（本/25mm）	たて	2.5×2±0.5
	よこ	2.5×2±0.5
厚　さ（mm）		0.35±0.5
幅　（mm）		1045±5
質　量（g/㎡）		75.0±5.0
引張強さ（N/25mm）	たて	300以上
	よこ	300以上
長　さ（m）		100＋2－0
目止め材質		EVA系

NSアート専用特殊モルタル

試験項目		試験結果	JASS 15 M-102の品質基準
練上り率（%）		＋2.8	±5以下
難度変化（%）		6.7	20以下
凝結時間（時間ー分）	始発	6ー00	2-00以上
	終結	10ー30	12-00以内
曲げ強度（N/㎟）		3.3{34}	2.0以上
吸水量（g）		24.7	40以下
透水量（mℓ/h）		0.49	1以下
長さ変化（%）		0.12	0.15以下

NSアートパレ

試験項目		結果	規格
低温安定性		合格	塊がなく組成物の分離・凝集がないこと
初期乾燥によるひび割れ抵抗性		合格	ひび割れがないこと
付着強さ	標準状態	1.2{12.5}	0.5N/㎟{15.1kgf/㎠}以上
	浸水後	1.0{10.5}	0.3N/㎟{3.1kgf/㎠}以上
温冷繰り返し作用に対する抵抗性		合格	試験体の表面に、はがれ、ひび割れ膨れがなく、かつ、著しい変色及び光沢低下がないこと
耐衝撃性		合格	ひび割れ及び著しい変形及びはがれがないこと
透水性A法		0.5	1.0cm以下
耐候性A法		合格	ひび割れ及びはがれがなく、変色がグレースケール3号以上であること
可とう性		合格	ひび割れ及びはがれがないこと

Fマーク登録番号

NSアートパレ

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0303025
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

NSシーラ

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	0305026
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/

防火認定番号一覧表

NSアートパレ

認定番号*	区分	品目名	通達番号	旧認定番号
NM-8572	不燃材料	有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料	国住指第1936号	基材同等第0004号
QM-9812	準不燃材料	有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材料	国住指第1941号	
RM-9361	難燃材料	有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料	国住指第1946号	

注）*内装薄塗り仕上材で適用